



6732

1/1

FT-195-07-00

TECHNISCH DOCUMENT

TECHNICAL SHEET

CALCINED ATTAPULGITE 15/30

GEREED PRODUCT / FINISHED PRODUCT

Industriële Absorptiekorrels / Industrial Absorption granules

Mineralen opbouw

Gecalcineerde Attapulgiëet:

Mineralogy

Calcined Attapulgiëet:

Fysisch-Chemische Eigenschappen

	Specifieke waarden ¹ Typical values ¹
Vochtgehalte (%)	1,1
Stortgewicht (g/Ltr)	550,0
Water absorptievermogen (%)	115,0
Olie absorptievermogen (%)	95

Physical - Chemical Properties

	Specificaties ² Specifications ²
<3	Moisture (%)
550±50	Bulk Density (g/Ltr)
>110	Water absorption (%)
>90	Oil absorption (%)

Korrelverdeling

Droog gezeefd

INTERNATIONAL ISO 565 mm	ASTM Mesh
>1,40 mm	15
<0,60 mm	30

Granulometry

Dry Sieved

SPECIFICATIES ² SPECIFICATIONS ²	ASTM Mesh	%
0,85 mm	15	<3,0
0,30 mm	<30	≤3,0

¹ Deze gegevens berusten op een gemiddelde van onze testresultaten van ons materiaal. ² Toepasbaar op de hele productie run.
These data belong to an average analysis of our product. Applicable to the whole batch.